



## JY26/02HPLCY8

特性/Characteristics:

酚醛树脂涂布预固化过滤纸

Phenol impregnated plain paper

Version, Pre-cured paper

固化情况: 180 摄氏度, 10 分钟

Curing condition: 10min @180°C

产品应用/Application:

油水分离燃油滤/Auto Oil-water Separation of Fuel

物理指标 Properties	单位 Units	检测方法 Test Methods	标准 Standard	
单位定量 Basic Weight	g/m <sup>2</sup>	GB/T451.2-2002	SD 固化前 SDC 固化后	260 250
厚度 Thickness	μm	GB/T24218.2-2009	Caliper 纸张厚度	780
透气度 Air Permeability	L/m <sup>2</sup> •s	GB/T5453-1997		20
耐破度 Burst Strength	Kpa	GB/T454-2002	SD 固化前 SDC 固化后	280 350
挺度 Stiffness	mN•m	GB/T22364-2008	SD 固化前 SDC 固化后	13.0 15.0
孔径 Max Pore Size	μm	GB/T2679.14-1996	Max 最大孔径	25

联系方式:

合肥瑞雷净化设备有限公司

Hefei Really Purifying Equipment Co. Ltd

地址: 安徽省合肥市南宁路万达银座 C-1109

C-1109 Wanda Ginza, Nanning Road Hefei City, Anhui China

电话/Tel: 0551 – 65621089, Fax: 0551-65603472

Website: <https://www.filter-making.com> Email: [exp@filter-making.com](mailto:exp@filter-making.com), [exp@hrpuri.com](mailto:exp@hrpuri.com)